

SOLVENT BAZLI YAPIŖTIRICILAR

AYK ST-301

Tanımı

Tek bileŖenli solvent esaslı polikloropren bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

DönüŖlü ve kepli PVC süpürgelik yapıştırılmasında Esnek PVC zemin döŖemelerinde PU ve Latex kaplı yer döŖemelerinin uygulanmasında güvenle kullanılır

Kullanım Ŗekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır. Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevŖek yerler kazınmalı ve Hammerfast rm 150 ile tamirâtı yapılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeye ve yapıştırılacak malzemeye AYK ST-301 fırça yardımı ile sürülür. Yapıştırıcıdan en iyi neticeyi alabilmek için iki taraflı uygulamak gerekmektedir. 15 - 20 dakika beklendikten sonra yapıştırıcı sürülmüŖ yüzeyler birbirine tutturulur.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 250 - 350 gr.

Ambalaj Ŗekli

3 lt'lik plastik galonlarda koli olarak ve 15 lt'lik tenekelerde satışa sunulmaktadır.
1 Koli = 6 Galon



Güvenlik Önlemleri

- Muhteviyatında solvent içerdiği için ateŖle yaklaŖılmamalıdır.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalıve doktora baŖvurulmalıdır.
- Solumayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı +10 C ve üzeri olmalıdır.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir Ŗekilde hiç bir sıvı ile inceltilmemelidir.
- Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaŖma meydana gelmesi normaldir.
- Ağız açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Direk güneŖ ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Açık renklidir leke yapmaz.

Teknik Özellikler

Renk	: Altın sarısı
Görünüm	: Bal kıvamında sıvı
İçerik	: Solvent esaslı butadien bazlı
Sarıyat	: 250 - 350 gr/m2
BuharlaŖma zamanı	: 5 - 10 dakika
Açık zaman	: 45 - 60 dk.
Yoğunluk	: 0,80 - 0,90 gr/lt
Isı dayanımı	: Zeminden ısıtmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır
Uygulama ısısı	: +10 C / +30 C
Suya dayanıklılık	: Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı
Çekme mukavemeti	: çok iyi
Basınç Dayanımı	: Fiziksel ağırlığa ve darbelere dayanıklıdır.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında 6 ay

Depolama

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.

Uygunluk Belgesi

