

AYK H-601

Tanım

Tek bileşenli solvent esaslı butadien bazlı bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları

Halı ve tekstil yer döşemelerinin uygulanmasında
Esnek PVC zemin döşemelerinde PU ve latex kaplı yer döşemelerinin uygulanmasında Oto izolasyon fitillerinde Sünger ve benzeri maddelerin yapıştırılmasında güvenle kullanılır.

Kullanım Şekli

Uygulama yapılacak zemin düz, temiz, yağ ve rutubetten arındırılmış olmalıdır.

Zemin basınca dayanıklı olmalı ve gevşek yerler kazınmalı ve hammerfast rım 150 Tamir harcı ile tamirati yapılmalıdır. Çatlak ve düzgün olmayan zeminler Ayk Süperharç kendiliğinden yayılan tesviye şapı ile düzeltilmelidir. Gerekli işlemler bittikten sonra uygulaması yapılacak duvardan duvara halı kaplamasının ek yerlerine ve bitiş kenarlarına gelecek şekilde zemine bir miktar yapıştırıcı dökülür.

10 - 15 dakika beklendikten sonra döşemesi yapılacak malzeme zemine yapıştırılmaktadır.

Kullanım Miktarı

1 m2 alan yapıştırmak için yaklaşık 300 - 350 gr. Ayk H-610 kullanılmalıdır.

Ambalaj Şekli

3 lt'lik plastik galonlarda koli olarak ve 15 lt'lik tenekelerde satışa sunulmaktadır.

1 Koli = 6 Galon

Güvenlik Önlemleri

- Muhteviyatında solvent içerdiği için ateşle yaklaşılmalıdır.
- Yenmemeli ve yutulmamalıdır. Göz ile temasında bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır.
- Solumayınız ve çocuklardan uzak tutunuz.

Dikkat Edilecek Hususlar

- Uygulama esnasında ortam sıcaklığı min +10 C ve üzeri olmalıdır.
- Ürün uygulamaya hazırdır ve hiçbir şekilde hiç bir sıvı ile inceltmemelidir.
- Soğuk havalarda ürün kıvamında koyulaşma meydana gelmesi normaldir.
- Ağız açılmış yarım ambalajları tekrar ağız sıkıca kapatılarak muhafaza edilmelidir.
- Direk güneş ışığına maruz yerlerde muhafaza etmeyiniz.
- Alttan ısıtmalı sistemlere uygundur.
- Astar uygulaması gerektirmez.
- Açık renklidir leke yapmaz.

Teknik Özellikler

Renk	: Altın sarısı
Görünüm	: Bal kıvamında sıvı
İçerik	: Solvent esaslı butadien bazlı
Sarfiyat	: 300 - 350 gr/m2
Buharlaştırma zamanı	: 5 - 10 dakika
Açık zaman	: 45 - 60 dk.
Yoğunluk	: 650 - 700 gr/lt
Isı dayanımı	: Zeminden ısıtmalı sistemlerde 70 C ye dayanıklıdır
Uygulama ısısı	: +10 C / +30 C
Suya dayanıklılık	: Son kurumadan sonra suya karşı dayanıklı
Çekme mukavemeti	: çok iyi
Basınç Dayanımı	: Fiziksel ağırlığa ve darbelerle dayanıklıdır.

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında 6 ay

Depolama

+5 C ile +25 C arası sıcaklıkta kapalı ortamda depolanmalıdır.

Aletlerin Temizliği

Kullanılan tüm aletler kurumadan önce tiner ile temizlenmelidir.

Uygunluk Belgesi

